

DESCRIPCIÓN

Primario ecológico, 100% sólidos, de dos componentes y formulado a base de resinas epóxicas. Desarrollado para servir como base en sistemas epóxicos y de poliuretano donde se requiera un repintado rápido, ya que es posible repintarlo en 4 ó 5 horas a 25°C. Por sus características puede ser usada como barrera de vapor.

CARACTERÍSTICAS

- Cura a bajas temperaturas (0°C) con un secado al tacto de 12 horas aproximadamente
- Da muy buenos resultados en ares con presencia de humedad, por su naturaleza puede ser usada como barrera de vapor
- Excelente adherencia.
- Flexible y duro a la vez
- Alta resistencia química
- Por su alta penetración sella superficies porosas

USOS PROPUESTOS

- Primario en sistemas para pisos de concreto

INFORMACIÓN DEL

Datos de producto catalizado 2:1

PRODUCTO

(A 25°C y 50% de humedad relativa)

Naturaleza	Epóxico 100% sólidos
Componentes	Dos
Relación de la mezcla	2:1
Vida de la mezcla	30 minutos a 25°C
Adelgazador	SOLVENTE QM 8, si es necesario
Sólidos en Volumen	100%
Sólidos en Peso	100%
VOC (g/L)	0
Rendimiento teórico	39.4 m ² /L a una milésima de pulgada de espesor
Espesor por capas	Espesor húmedo: 4.9 milésimas a 8 m ² /L Espesor seco: 4.9 milésimas a 8 m ² /L
Número de capas	Una

Espesor recomendado³	4.9 milésimas
Rendimiento práctico	Tome como base el rendimiento teórico y considere los posibles factores de pérdida que dependerán del método de aplicación, así como del perfil y porosidad de la superficie a recubrir.
Tiempo de secado a 25°C	Al tacto: 4 horas Duro: 24 horas Para repintar: 5 horas Curado total: 72 horas
Colores	Transparente
Apariencia	Brillante
Aplicación	Aspersión, rodillo o brocha
Almacenamiento	12 meses en envase herméticamente cerrado, a 25°C en la sombra, en condiciones secas y alejadas de fuentes de calor o ignición.
Presentación	En juegos de 3, 6, 12 y 30 litros

COMPATIBILIDAD EN SISTEMA

Este producto esta formulado para ser utilizado como primario en sistema con los siguientes acabados:

- MAREPOX QM CEMENTO MORTERO CMJ 2000
- MAREPOX QM NIVELOX
- MAREPOX QM DRYFAST

Según la aplicación especifica pueden ser usados los siguientes acabados:

- POLYMAR QM 75
- MAREPOX QM AS 500
- MAREPOX QM AS 600
- MAREOX QM AS 11
- MAREOX QM ER 20
- MAREPOX QM ER 10

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

El desempeño del sistema, depende, en gran medida, de la preparación de superficies, la cual, debe estar limpia, seca, libre de polvo y/o cualquier otro tipo de contaminación.

Para la preparación y limpieza de superficies es necesario consultar normas internacionales, en donde se especifican los métodos y procedimientos para que la aplicación lograda sea óptima. Las normas sugeridas para consulta, dependiendo de la superficie sobre la cual se va a aplicar, son:

- Steel Structures Painting Council (SSPC)
- National Association of Corrosion Engineers (NACE)
- International Concrete Repair Institute (ICRI); Guideline No. 03732

MEZCLA

Este material es de dos componentes, por lo tanto se suministra en dos recipientes por separado, PARTE A (base) y PARTE B (reactor), los cuales se complementan para formar un solo material. Para su aplicación siempre se deben

mezclar en la proporción indicada para lograr una correcta reticulación y por lo tanto un correcto desempeño. Nunca se deberá aplicar un material sin su respectivo reactor.

Antes de mezclar la PARTE A y PARTE B se deberá agitar cada componente por separado, hasta garantizar una correcta homogeneidad en cada componente.

RELACIÓN DE MEZCLA

2 unidades en volumen de **MAREPOX QM AS 2500 PARTE A.**

1 unidad en volumen de **MAREPOX QM AS 2500 PARTE B.**

PREPARACIÓN

1. Vaciar **dos** unidades en volumen de la base **MAREPOX QM AS 2500 PARTE A** y **una** unidad en volumen de **MAREPOX QM AS 2500 PARTE B** en un recipiente.
2. Mezclar perfectamente todo el contenido, retirando e incluyendo en la mezcla el material que se quede en las paredes y/o fondo de los envases, hasta lograr una mezcla homogénea, dejarla reposar durante 5 minutos para que se logre la reacción óptima de ambos componentes.
3. Agregar **SOLVENTE QM 8**, si se considera necesario para la aplicación (máximo 10%)
4. Verificar antes de la aplicación que todos los componentes estén perfectamente bien integrados para asegurar capas uniformes y sin defectos.
5. Una vez preparada la mezcla, se tiene una vida útil de 30 min, por lo tanto el material deberá aplicarse antes de que se cumpla este tiempo.

PRECAUCIÓN

Este producto debe ser aplicado solo por personal profesional en aplicaciones industriales, atendiendo a las sugerencias y precauciones que se prevén en su Hoja de Datos de Seguridad para Substancias Químicas (MSDS) en lugares bien ventilados y con equipo de seguridad adecuado ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede afectar a la salud. En caso de soldar o cortar con procedimientos que quemen superficies ya recubiertas con este material es necesario usar equipo especial para protección de humos y polvos con un sistema de ventilación adecuada.

Contiene sustancias flamables, por lo que en áreas encerradas, requiere ventilación.

Se debe acatar al mismo tiempo las normas y reglamentos vigentes que apliquen en el lugar sobre Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Numero de carga de la ONU: Material Relacionado con Pinturas UN 1263 Guía de Respuesta 128 (Guía de Respuestas a Emergencias 2004, GRE 2004).

Para cualquier duda del uso de este material favor de consultar a Química Marel S.A. DE C.V.

NOTA

Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.